

Colles vinyliques D3 Cerf



p. CO-151

Caractéristiques produits

Émissions dans l'air intérieur (COV)	A+
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	Poids (kg)	Contenant
343400	10	Pot
263320	4.50	Pot
263327	0.50	Biberon

Descriptif

Pour l'assemblage en menuiserie, panneaux stratifiés, bois durs et exotiques... Colle mono composante prise rapide prête à l'emploi.

Applicable à chaud et à froid.

Collages résistants à l'eau.

Pouvoir adhésif élevé.

Stockage : réversible au gel jusqu'à -30°C.

Température d'application idéale : + 18°C à + 20°C.

Temps ouvert environ 6

-10 minutes à 20°C.

Temps de pressage :

-à + 20°C : 15 min.

-à + 50°C : 5 min.

-à + 80°C : 2 min.

Résistance finale après 7 jours selon le groupe de contrainte D3.



Les + produits

Réversible au gel.

Norme du produit

Classement D3 selon la norme EN 204.

Documentation

3 documentation(s) disponible sur notre site internet.