

Mousse polyuréthane élastique pistolable à visser Flexifoam

SOUDAL


p. CO-187

Caractéristiques produits

Coloris	Bleu
Contenance net	750
Émissions dans l'air intérieur (COV)	A+
Cartouche	À visser
Unité de vente	(1 conditionnement)

Caractéristiques techniques

Code	Conditionnement
373010	1 pièce
373017	Carton de 12 pièces

Descriptif

Mousse polyuréthane mono-composante auto-expansive sans CFC.
Mousse élastique avec mémoire de forme qui lui permet de suivre les mouvements de dilatation des supports.
Applications : Isolation et calfeutrement autour des menuiseries, des portes et caissons de volets roulants.
Raccordement d'isolation de toiture.
Constructions vibrantes.
Remplissage de cavités.
Construction d'écrans antibruit.
Réduction du bruit des moteurs.
Amélioration de l'isolation thermique dans la climatisation.
Base : Polyuréthane.
Consistance : mousse stable.
Densité : 25 kg/m³.
Durcissement : polymérisation par humidité de l'air.
Temps de séchage (sans poussière) : env. 20 à 25 min.
Rendement : 1000 ml donne environ 35 litres en expansion libre.
Résistance aux températures : -40°C à + 90°C (mousse sèche).



Les + produits

Élastique avec mémoire de forme : plus de 45 % d'élasticité.

Documentation

3 documentation(s) disponible sur notre site internet.

Produits complémentaires



Pistolet extrudeur mousse KERGUELEN II



Mastics bâtiment miroiterie silicone neutre alcoxy 7070 Plus



Bandes d'étanchéité adhésives 1 face pour menuiseries Bali



Nettoyants pour
pistolets mousse
polyuréthane à
visser