

## Peintures microporeuses hydrofuges Tous Bois Environnement



p. CO-274

### Caractéristiques produits

Émissions dans l'air intérieur (COV)	<b>A+</b>
Unité de vente	<b>(1 pièce)</b>

### Caractéristiques techniques

Code	Coloris	Contenance (L)
654522	Blanc RAL 9016	1
654529	Blanc RAL 9016	2.50
654557	Gris clair RAL 7035	2.50
654564	Gris anthracite RAL 7016	1
654571	Gris anthracite RAL 7016	2.50
654585	Rouge basque RAL 3004	2.50

### Descriptif

Résistante aux UV et intempéries.  
 Utilisation : extérieure ou intérieure.  
 Application sur toutes les essences de bois : pin, mélèze, douglas, red cedar, bois exotiques... au pistolet, pinceau ou brosse.  
 Applicabilité parfaite : ne coule pas.  
 Haut pouvoir garnissant et opacifiant en 2 à 3 couches.  
 Rendement : 10 à 12 m<sup>2</sup>/L/couche.  
 Sec au toucher : 30 min.  
 Recouvrable : 2 h.  
 Sec à cœur : 36 à 48 h.  
 Nettoyage des outils à l'eau.



### Les + produits

Parfaitement adaptée aux climats extrêmes. Certification CTB sur le système de finition bois et la qualité du service.

### Norme du produit

**Produit éligible au label clé verte.**

### Documentation

11 documentation(s) disponible sur notre site internet.

### Produits complémentaires



Pinceau queues de bâtiment  
Pinarello



Brosses Pouces  
Pinarello