

▶ Colles bois polyuréthane gel D4 CARN

1 LA MARQUE
legallais



p. CO-
155

Caractéristiques produits

Contenance	300
Émissions dans l'air intérieur (COV)	A+
Unité de vente	(1 conditionnement)

Caractéristiques techniques

Code	Conditionnement
110007	12 cartouches
110000	1 cartouche

Descriptif

Colle polyuréthane monocomposante.

Collage de bois et de menuiseries extérieures.

Collage de mousse polyuréthane, polystyrène expansé ou extrudé, mousse phénolique, laine minérale... Supports : bois, panneaux agglomérés, plâtre, béton, pierre... Essais préalables nécessaires sur métaux, pvc et polyester.

Ne doit pas être utilisé pour le collage de jouets ou articles de puériculture.

Excellente résistante à l'eau, à la chaleur et bonne tenue à l'hydrolyse.

Consommation : 150 à 250 g/m².

Temps de pressage à 20 °C : 60 min env.

Temps ouvert à 20°C : 10 min à 65 % HR.

Temps de formation de peau à 20°C 65 % HR : 10 à 15 min.

Nettoyage du matériel : immédiatement après utilisation avec de l'acétone.

Coloris : translucide.



type unknown

Les + produits

Formule gel : ne coule pas.

Norme du produit

Classe D4 selon les normes NF EN 204 et 205.

Documentation

2 documentation(s) disponible sur notre site internet.