


▶ Colle vinylique R 22 prise lente

image not found or type unknown



p. CO-150

Caractéristiques produits

Émissions dans l'air intérieur (COV)	A+
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	Poids (kg)	Contenant
532889	20	Pot
346395	0.75	Biberon
036015	5	Pot

Descriptif

Pour assemblage de bois tendres, durs ou exotiques et placages à chaud et à froid.
 Temps ouvert : 30 min à 20° C.
 Temps de pressage : 1 h 00 à 1 h 30 à 20° C (bois sur bois).
 Température mini d'emploi : 8° C.
 Consommation : 100 à 200 g/m².



type unknown

Norme du produit

Classement D1 selon normes NF EN 204.

Documentation

4 documentation(s) disponible sur notre site internet.

Produits complémentaires



Colle vinylique R 41 prise rapide