


Mastic sintofer Armé avec durcisseur

Image not found or type unknown



p. CO-263

Caractéristiques produits

Contenance	500
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code

Descriptif

Mastic polyester 2 composants, semi-flexible et armé aux fibres de verre pour les réparations de défauts importants sur carrosseries automobiles et sur stratifiés.
Applications : Tôle normale poncée, dépoluissière et dégraissée.
Fer, acier, aluminium, fonte après ponçage, dépoluissière et dégraissage.
Bois et stratifié après ponçage, dépoluissière et dégraissage.
Séchage : À l'air libre : 15 minutes pour 2 % de durcisseur.
Prêt à poncer : 20 à 25 minutes suivant l'épaisseur et le degré d'humidité
Ponçage : grain P 60 à sec.
Coloris : jaune.

Conditions de livraison

Livré avec durcisseur.



type unknown

Documentation

2 documentation(s) disponible sur notre site internet.

Produits complémentaires



Mastic polyester Sintofer Répare métal armé